№: 2022700175





检验报告

认 证 委 托 人 : 北京天安普宁消防材料厂

产品型号名称: GT-WSP-F_t1.50-TAPN-H

室外膨胀型钢结构防火涂料

检验类别:型式试验

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)



检验报告

№: 2022700175

共5页第1页

112. 2022/						
产品名称	室外膨胀型钢结构防火涂料	型 목	GT-WSP-F _t 1.50-TAPN-H			
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心					
认证委托人	北京天安普宁消防材料厂	检验类别	型式试验			
生产者	北京天安普宁消防材料厂	生产日期	2022. 08. 26			
生产企业	唐山安普防火涂料有限公司	抽样者				
抽样基数	/	抽样地点				
样品数量	240kg	抽样日期	/			
样品状态	完好	受理日期	2022. 09. 19			
检验依据	GB 14907-2018《钢结构防火涂料》 CCCF-CPRZ-17: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 防火材料产品》					
检验项目	全部适用项目					
	北京天安普宁消防材料厂送检的GT-WSP-F _t 1.50-TAPN-H型室外膨胀型钢结构防火涂					
检	料, 经按GB 14907-2018《钢结构防火涂料》、CCCF-CPRZ-17: 2019《消防类产品认证					
验	实施规则 火灾防护产品 防火材料产品》检验,合格。(以下空白)					
结			80T III /// 1286			
论	施验检测专用 章					
	签发日期:					
备注	/		201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

批准:

陆东

审核

:: AZ IZZ

编制:

但光宏

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验结果汇总表

№: 2022700175

共5页第2页

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论		
1	耐火性能	GB14907- 2018, 5. 2. 3 6. 5. 6 6. 5. 7	1. $50h$ ≤ F_t 1. 50 <2. $00h$; 试件的最大弯曲变形量不应超过 $L_0^2/400h$ mm(L_0 为试件的计算跨度, h 为试件截面上抗压点与抗拉点之间的距离); 试件的平均温度≤ 538 °C	涂层厚度 3.5mm(含的 5.5mm(含度 0.05mm); 火性能试验 间1.50h; 间1.50h; 电变形 量 50.8mm;试件 的平均温度 523℃	F _t 1. 50 合格		
2	在容器中的状态	5. 2. 2 6. 4. 1	经搅拌后呈均匀细腻状态或稠厚流体状态, 无结块。	/	/		
3	干燥时间(表 干) /h	5. 2. 2 6. 4. 2	≤12	/	/		
4	初期干燥抗裂性	5. 2. 2 6. 4. 3	不应出现裂纹	/	/		
5	粘结强度/MPa	5. 2. 2 6. 4. 4	≥0. 15	1. 34	合格		
6	pH值	5. 2. 2 6. 4. 8	≥7	/	/		
7	耐曝热性	5. 2. 2 6. 4. 11	720 h试验后,涂层应无起层 、脱落、空鼓、开裂现象,且 隔热效率衰减量应≤35 %	720 h , 符合要求, 无衰减	合格		
8	耐湿热性	5. 2. 2 6. 4. 12	504 h试验后,涂层应无起层 、脱落现象,且隔热效率衰减 量应≤35 %	504 h, 符合要求, 无衰减	合格		
	1 冷尼原度检验结果的扩展不确定度//-0_1/-2						

^{1、}涂层厚度检验结果的扩展不确定度 U=0.1mm, k=2; 2、该特种钢结构防火涂料耐火性能试件的涂层构造依次为XH-1003省工型环氧富锌防锈底漆、防火涂料和企业自备面漆;

^{3、}基准隔热效率 (涂层厚度2.03mm): 69min。

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验结果汇总表

№: 2022700175

共5页第3页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结论
9	耐冻融循环性	5. 2. 2 6. 4. 13	15 次试验后,涂层应无开裂 、脱落、起泡现象,且隔热效 率衰减量应≤35 %	15 次, 符合要求, 无衰减	合格
10	耐酸性	5. 2. 2 6. 4. 14	360 h试验后,涂层应无起层 、脱落、开裂现象,且隔热效 率衰减量应≤35 %	360 h, 符合要求, 衰减量12%	合格
11	耐碱性	5. 2. 2 6. 4. 15	360 h试验后,涂层应无起层 、脱落、开裂现象,且隔热效 率衰减量应≤35 %	360 h, 符合要求, 衰减量7%	合格
12	耐盐雾腐蚀性	5. 2. 2 6. 4. 16	30 次试验后,涂层应无起 泡,明显的变质、软化现象, 且隔热效率衰减量应≤35 %	30 次, 符合要求, 衰减量10%	合格
13	耐紫外线辐照性	5. 2. 2 6. 4. 17	60 次试验后,涂层应无起 层,开裂、粉化现象,且隔热 效率衰减量应≤35 %	60 次, 符合要求, 无衰减	合格
	以	不	空	白	
备注					





应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)

检验报告

Nº: 2022700175

共5页第4页

产品图片:





一、铭牌标志:

产品名称:室外膨胀型钢结构防火涂料型号规格: GT-WSP-F₊1.50-TAPN-H生产者:北京天安普宁消防材料厂

生产企业: 唐山安普防火涂料有限公司

二、关键工艺:

配料(关键原材料名称和参数):

- 1、聚磷酸铵, 五氧化二磷含量: ≥68%
- 2、季戊四醇,季戊四醇的质量分数:≥95.0%
- 3、三聚氰胺,三聚氰胺含量:≥99.0%

生产工艺:

配料→水、粉料→搅拌分散(20min±5min)→检验→包装

三、一致性核查结论:符合。

检验地点:四川省都江堰市都江村鱼嘴试验基地。(以下空白)

このとこと 章ノ

应急管理部四川消防研究所(SCFRI) 国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC) 检验报告

№: 2022700175

共5页第5页

耐火试验说明:

- 1、耐火试验符合烃类(HC)火灾升温试验条件;
- 2、试验基材为热轧 H 型钢, 其截面系数为 161m¹;
- 3、钢梁计算跨度 4200mm, 外荷载总量 270kN。



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况



证书编号: Z2025081809001585

认证委托人: 北京天安普宁消防材料厂

地 址:北京市大兴区欣雅街15号院5号楼5层507室

生产 者: 北京天安普宁消防材料厂

地 址:北京市大兴区欣雅街15号院5号楼5层507室

生产企业: 唐山安普防火涂料有限公司

地 址:河北省唐山市丰南经济开发区临港经济园区化工园区

产品名称:室外膨胀型钢结构防火涂料

认证单元: GT-WSP-Ft1.50-TAPN-H

内含: GT-WSP-Ft1.50-TAPN-H(丰型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-17: 2019

产品认证基本模式:型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

: GB 14907-2018

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-17: 2019的要求,特发 此证。

首次发证日期: 2025-08-01

发(换)证日期: 2025年08月01日 2030年07月31日

耐火试验情况详见检验报告

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



应急管理部消防产品合格评定中心

