



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2022B01C02910

委托单位: 杭州京越建材科技有限公司

样品名称: 水性聚氨酯砂浆自流平

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2022B01C02910



中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01C02910

第 1 页 共 3 页

样品名称	水性聚氨酯砂浆自流平	检测类别	委托检测
委托单位	杭州京越建材科技有限公司	商 标	电子商标
生产单位	杭州京越建材科技有限公司	样品状态	底涂 A: 乳白色液体 底涂 B: 红棕色液体 底涂 C: 白色颗粒 底涂 D: 绿色液体 罩面漆 A: 无色透明液体 罩面漆 B: 红棕色液体
收样日期	2022 年 08 月 26 日	样品数量	底涂 A 组份 (2040) 2.5kg 底涂 B 组份 2.8kg 底涂 C 组份 14kg 底涂 D 组份 0.5kg 罩面漆 A 0.5kg 罩面漆 B 0.5kg
生产日期 /批号	2022 年 08 月 15 日/22081501	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2022 年 08 月 30 日 - 10 月 08 日
判定依据	JC/T 2327-2015 《水性聚氨酯地坪》		
检测项目	容器中状态、外观等共 14 项, 详情见数据页。		
检测结论	<p style="text-align: center;">*经检测, 送检样品所检项目的检测结果符合 JC/T 2327-2015(2017)标准表 2 水性聚氨酯水泥复合砂浆 (自流平型) 的技术要求, 检测结果见第 2、3 页*</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2022 年 10 月 17 日 (检测专用章)</p> </div>		
<p>附注: 底涂: A:B:C:D=1:1.1:3:0.153 (质量比) 面漆: A:B=5:4 (质量比)</p>			

批 准: 杨文强 审 核: 王 强 编 制: 牟德凤

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01C02910

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求 JC/T 2327- 2015(2017) 表 2 水性聚氨酯 水泥复合砂浆 (自流平型)	检测结果	单项 结论	检测依据
1.	容器中状态	液体组分搅拌后应呈均匀状态; 粉体组分应无结块	液体组分搅拌后呈均匀状态; 粉体组分无结块	符合	JC/T 2327- 2015(2017) 6.5.2.1
2.	外观	表面平整、 无裂纹、颜色均匀	表面平整、 无裂纹、颜色均匀	符合	JC/T 2327- 2015(2017) 6.5.2.2
3.	可操作时间	≥ 20min	20min	符合	JC/T 2327- 2015(2017) 6.5.2.3
4.	流动度	≥ 130mm	132mm	符合	JC/T 985-2005 6.7
5.	24h 抗压强度	≥ 20MPa	21.5MPa	符合	GB/T 17671-2021
6.	7d 拉伸粘结 强度	≥ 2.0MPa	3.3MPa	符合	GB/T 22374-2008 6.4.6.1、6.4.6.2
7.	防滑性 (干摩擦系数)	≥ 0.6	0.75	符合	GB/T 4100-2006 附录 M
备注: 1、检测地点: 管庄。					

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01C02910

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 JC/T 2327- 2015(2017) 表 2 水性聚氨酯 水泥复合砂浆 (自流平型)	检测结果	单项 结论	检测依据
8.	耐磨性 (500g/100r)		≤0.15g	0.07g	符合	GB/T 1768-2006
9.	耐冲击性 (1kg, 200cm)		无裂纹, 无剥落	无裂纹, 无剥落	符合	JC/T 2327- 2015(2017) 6.5.2.11
10.	耐水性 (168h)		无起泡, 无剥落, 无裂纹, 无变色	无起泡, 无剥落, 无裂纹, 无变色	符合	JC/T 2327- 2015(2017) 6.5.2.12、附录 A
11.	耐碱性 (20%氢氧化钠, 72h)		无起泡, 无剥落, 无裂纹, 允许轻微变色	无起泡, 无剥落, 无裂纹, 无变色	符合	JC/T 2327- 2015(2017) 6.5.2.13、附录 A
12.	耐油性 (120#溶剂油, 72h)			无起泡, 无剥落, 无裂纹, 无变色	符合	
13.	耐盐水性 (3%氯化钠, 7d)			无起泡, 无剥落, 无裂纹, 无变色	符合	
14.	耐酸性 (48h)	10%硫酸		无起泡, 无剥落, 无裂纹, 无变色	符合	
		10%柠檬酸	无起泡, 无剥落, 无裂纹, 轻微变色	符合		
		10%乳酸	无起泡, 无剥落, 无裂纹, 轻微变色	符合		
		10%醋酸	无起泡, 无剥落, 无裂纹	无起泡, 无剥落, 无裂纹	符合	
备注: 1、检测地点: 管庄。						

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>